



## KÖSTER Mortar Accelerator

Technický list / Číslo výrobku C 792 750

Vydané: 2023-01-30

### Prášková přísada pro urychlení doby tuhnutí malt

#### Charakteristika

KÖSTER Mortar Accelerator je aditivní směs, která selektivně urychluje tuhnutí portlandských cementů. Neobsahuje chloridy a fluoridy podporující korozi. Vliv na pracovní vlastnosti a dobu zpracování je malý.

#### Technické údaje

Barva bílá  
Sytná hmotnost 0,9 kg / l

#### Oblasti použití

KÖSTER Mortar Accelerator je vhodný jako přísada do všech čistě portlandských cementových maltových systémů, např.:

- jako komponent rychlého potěru
- Zejména v kombinaci s KÖSTER Sewer and Shaft Mortar pro kompenzaci zpoždění reakcí souvisejících s počasím.

#### Podklad

Podklad určený k natírání musí být stabilní, suchý a zbavený látek snižujících přilnavost, prachu, oleje a mastnoty. Připravte podklad podle potřeby otryskáním, broušením nebo kartáčováním.

#### Aplikace

KÖSTER Maltar Accelerator (přísada) se předem nasype do práškové složky jiných maltových systémů (malty). Míchání materiálu se provádí tak, jak je popsáno v příslušných technických listech příslušných produktů.

#### Příklad:

250 g KÖSTER Maltar Accelerator se nasype do horní části otevřeného 25 kg pytle KÖSTER kanalizační a šachtové malty a mírně se promíchá.

Do čisté nádoby nalijte množství vody potřebné pro materiál podle technického listu a po částech přidejte prášek (malta + přísadu) za stálého míchání pomalu rotujícím dvoulopatkovým elektrickým míchadlem. Zpracujte jako obvykle.

#### Spotřeba

1 % - 5 % hmotnostního obsahu cementu  
Obvyklé maltové systémy: 1 - 3 %; příklad: cca. 250 - 750 g na 25 kg KÖSTER malty na kanalizaci a šachtu.

#### Čištění

Nářadí ihned po použití očistěte vodou.

#### Balení

C 792 750 750 g

#### Skladování

Materiál skladujte v suchém prostředí. V originálně uzavřených obalech lze materiál skladovat minimálně 6 měsíců.

#### Bezpečnost

Používejte ochranné rukavice a brýle. Při instalaci materiálu dodržujte všechny vládní, státní a místní bezpečnostní předpisy.

#### Jiné

Vzhledem k široké škále různých jakostí cementu musí být vždy provedena předběžná zkouška pro zamýšlené použití. Nemíchejte s rychlými cementy obsahujícími hlinitanový cement.

#### Související produkty

KÖSTER Sewer and Shaft Mortar	Kód výrobku C 590
KÖSTER Repair Mortar	Kód výrobku W 530 025
KÖSTER WP Mortar	Kód výrobku W 534 025

Informace obsažené v tomto technickém listu jsou založeny na výsledcích našeho výzkumu a na našich praktických zkušenostech v této oblasti. Všechny dané údaje o zkoušce jsou průměrné hodnoty, které byly získány za definovaných podmínek. Správné a tím efektivní a úspěšné uplatňování našich produktů nepodléhá naší kontrole. Realizátor je zodpovědný za správné použití při zohlednění specifických podmínek stavby a konečných výsledků stavebního procesu. To může vyžadovat úpravy doporučení uvedených ve standardních případech. Specifikace našich zaměstnanců nebo zástupců, které přesahují specifikace obsažené v tomto technickém pokynu, vyžadují písemné potvrzení. Platné normy pro testování a instalaci, technické pokyny a uznávaná pravidla technologie musí být vždy dodržovány. Záruka se může aplikovat pouze na kvalitu našich výrobků v rámci našich podmínek a nikoli na jejich efektivní a úspěšné použití. Tyto pokyny byly technicky revidovány; všechny předchozí verze jsou neplatné.