



KÖSTER SL Primer

Technický list / Číslo výrobku SL 189 005

Vydané: 2023-02-13

MPA Braunschweig - K-2300/763/16 - Klasifikace reakce na oheň podle DIN ISO 13501-1:2010-01

Hluboce penetrující základní nátěr na betonové a potěrové podklady ve spojení s podlahovými vyrovnávacími hmotami KÖSTER SL

Charakteristika

KÖSTER SL Primer je transparentní vytvrzující, nízkoviskózní butadien-styrenový základní nátěr s mírně lepivým povrchem. KÖSTER SL Primer snižuje nasákavost minerálních povrchů jako je beton a potěr a vyrovnává rozdílnou savost v podkladu. KÖSTER SL Primer snižuje bublinkový efekt při práci se samonivelačními podlahovými produkty KÖSTER. KÖSTER SL Primer neobsahuje rozpouštědla, změkčovadla a plniva. KÖSTER SL Primer je voděodolný; po vytvrzení se nesmývá ani neprší.

Technické údaje

Aplikační teplota min. + 5 °C
Doba schnutí cca. 3 hodiny
Hustota cca. 1,03 g/cm³
Barva Světle zelená. Suší transparentně zelená

Oblasti použití

KÖSTER SL Primer je základní nátěr bez rozpouštědel speciálně navržený pro použití na betonové a potěrové podklady. KÖSTER SL Primer zpevňuje a zpevňuje podklad. KÖSTER SL Primer se používá ve spojení s podlahovými vyrovnávacími hmotami KÖSTER SL.

Podklad

Podklad musí být pevný a čistý, bez oleje, sádrových sloučenin, vosku, mastnoty, těsnících hmot, vytvrzovacích hmot, asfaltu, barev, nečistot, uvolněného povrchového materiálu a jakýchkoli nečistot, které mohou působit jako narušovač vazby. Slabé betonové povrchy musí být obnoveny na pevný a zdravý beton.

Podklady před instalací neleptejte ani chemicky nečistěte. Podklad lze připravit podle potřeby tryskáním, broušením nebo kartáčováním. Všechny nečistoty a prach odstraňte vysáváním. Všechny podklady musí být před aplikací čisté, suché a mít teplotu minimálně + 5 °C. Nenanášejte přes zbytky lepidla. Nepřemosťujte dilatační spáry. Dilatační spáry musí být instalovány v souladu s místními směrnici. Pevnost v odtržení podkladů, které mají být přepravovány, musí mít min. pevnost v tahu 1,5 N/mm². Podlahy, které mají být pokryty podlahovými vyrovnávacími hmotami KÖSTER, se napenetrují do stavu s otevřenými póry.

Aplikace

KÖSTER SL Primer lze nanášet stříkáním, štětcem nebo válečkem. Nejlepší je nanést tenkou, rovnoměrnou vrstvu základního nátěru pomocí válečku s krátkým vlasem. Nenechávejte žádná holá místa. Vyhněte se loužím a nadměrnému hromadění. Silná a silná aplikace může způsobit problémy s lepením podkladu. Nechte zaschnout ze světle zelené na průhlednou. Vysoká vlhkost a nízké teploty mohou prodloužit dobu schnutí. Následná aplikace cementových výrobků může být provedena po zaschnutí základního nátěru, maximálně by to mělo být do 2 dnů.

Spotřeba

50 - 150 g / m², v závislosti na vlastnostech podkladu

Čištění

Nářadí ihned po použití očistěte vodou.

Balení

SL 189 005 5 kg jerrycan

Skladování

Materiál skladujte při teplotě minimálně + 5 °C na chladném a suchém místě. Při skladování v originálně uzavřených kanystrech lze KÖSTER SL Primer skladovat minimálně 12 měsíců.

Bezpečnost

Při zpracování materiálu dodržujte všechny vládní, státní a místní bezpečnostní předpisy.

Související produkty

KÖSTER SL Premium	Kód výrobku SL 280 025
KÖSTER SL Flex	Kód výrobku SL 284 025
KÖSTER SL Protect	Kód výrobku SL 286 025

Informace obsažené v tomto technickém listu jsou založeny na výsledcích našeho výzkumu a na našich praktických zkušenostech v této oblasti. Všechny dané údaje o zkoušce jsou průměrné hodnoty, které byly získány za definovaných podmínek. Správné a tím efektivní a úspěšné uplatňování našich produktů nepodléhá naší kontrole. Realizátor je zodpovědný za správné použití při zohlednění specifických podmínek stavby a konečných výsledků stavebního procesu. To může vyžadovat úpravy doporučení uvedených ve standardních případech. Specifikace našich zaměstnanců nebo zástupců, které přesahují specifikace obsažené v tomto technickém pokynu, vyžadují písemné potvrzení. Platné normy pro testování a instalaci, technické pokyny a uznávaná pravidla technologie musí být vždy dodržovány. Záruka se může aplikovat pouze na kvalitu našich výrobků v rámci našich podmínek a nikoli na jejich efektivní a úspěšné použití. Tyto pokyny byly technicky revidovány; všechny předchozí verze jsou neplatné.